



SOUND BC A-8-15-20

PLAQUE DE PLÂTRE STRATIFIÉE PERFORÉE
DRYWALL SYSTEMS




Spécifications techniques

Tolérances


Épaisseur:	±0,5 millimètre
Largeur:	+0/-4 millimètre
Longueur:	+0/-5 millimètre

Applicabilité


Revêtements




Plafonds



Partitions



Type de plaque	SOUND BC A-8-15-20 Type DI		EN 14190
Réaction au feu	A-s1,d0 (B)		EN 14190
Conductivité thermique	W/(m. °C)	0.25	EN ISO 10456
Densité	kg/m3	≥ 800	
Taille			
Épaisseur	Mm	12.5	
Largeur	Mm	1200	
Longueur	Mm	2000, 2400	
Poids approximatif			
Plaque de 12,5 mm	kg/m2	10.5	
Charge de rupture en flexion			
Épaisseur		12.5	EN 14190
Longitudinal	N	≥ 550	
Transversal	N	≥ 210	
Voile acoustique	Blanc		
Indice de forage	10.2%		
Coefficient d'absorption	a _w = 0,35 EN ISO 11654:1997		
Type de perçage	A-8-15-20		



Format de la plaque (mm)

2000, 2400



Érable carré - BC



Pour maintenir l'intégrité des performances de la plaque SOUND BC A-8-15-20, la plaque doit être protégée de l'exposition à des conditions difficiles pendant le stockage et pendant l'application.